


Державне підприємство «Харківський регіональний науково-виробничий центр
стандартизації, метрології й сертифікації»
(ДП «Харківстандартметрологія»)

Державний випробувальний центр по підтвердженню оцінки відповідності
(ДВЦПОВ)



20545
ДСТУ ISO/IEC 17025

вул. Мироносицька, 36, м. Харків, Україна, 61002
тел./факс: + 38 (057) 768 - 04 - 95
тел.: + 38 (057) 700 - 40 - 74
E-mail: 660@mtl.kharkov.ua

Атестат акредитації № 20545 від 03.10.2019 р.
виданий Національним агентством з акредитації України
у відповідності до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017
(ISO/IEC 17025:2017, IDT)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Державного
випробувального центру
по підтвердженню оцінки відповідності



М.І.Череватенко

« 12 » березня 2020 р.

ПРОТОКОЛ № 65.20.031/1

від 12.03.2020 р.

випробувань терасної дошки

Усього аркушів 3

Протокол не може бути відтворений, окрім як повністю, без дозволу ДВЦПОВ, згідно п. 7.8.2 ДСТУ ISO/IEC 17025:2017




2020 р.

Таблиця № 1

1. Замовник:			
ТОВ «Вудпласт», м. Харків, вул. Шота Руставелі, буд. 20, кв. 22, код 41797078.			
2. Об'єкт випробувань:			
Дошка Bruggan Multicolor, рег. № 2201/1/			
3. Підстава:			
Договір № 665248 від 05.02.20 р.			
4. Дата одержання зразків:			
07.02.2020 р.			
5. Акт відбору зразків:			

6. Протокол (акт) ідентифікації зразків:			

7. Мета випробувань:			
Визначення фактичних показників дошки Bruggan Multicolor по наступним параметрам: межа міцності при вигині, абсолютна деформація при вдавлюванні, стійкість до удару падаючою кулею, несуча спроможність профільної дошки при відстані між опорами 366 мм, зміна лінійних розмірів під час нагрівання			
8. Час і місце проведення випробувань:			
07.02.2020 р– 12.03.2020 р. ДВЦПОВ, вул. Волонтерська, 2є			
9. Умови випробувань:			
- температура навколишнього середовища	-	+19.....20 °C	
- відносна вологість	-	60..... 63 %	
- атмосферний тиск	-	99,6...99,9 кПа	
10. Програма й методи випробувань:			
Програма і методи випробувань наведені в таблиці № 2.			
11. Випробувальне обладнання і засоби вимірювальної техніки			
Випробувальне обладнання і засоби вимірювальної техніки приведені в таблиці № 3			
Випробувальне обладнання і засоби вимірювальної техніки мають діючі сертифікати калібрування або свідоцтва про верифікацію на момент проведення випробувань.			
12. Результати випробувань			
Результати випробувань приведені в таблиці № 4			
13. Висновок			

Усі результати випробувань поширюються лише на випробувані зразки в тому вигляді, в якому їх було отримано			
Виконавці	інженер 1 кат.		М.В. Рогулькін
	інженер 2 кат.		В.Ю. Кайдалов
Результати перевірені	начальник сектору		О.І. Крамаренко
Електронний документ: № 65.20.031/1.doc			

Програма й методи випробувань:

Таблиця № 2

Найменування технічних вимог до продукції	Номер пункту НД на методи випробувань
1	2
Межа міцності при вигині	ГОСТ 16483.3-84
Абсолютна деформація при вдавлюванні	п.7.7 ДСТУ Б В.2.7-146:2008
Стійкість до удару падаючою кулею	п.7.11 ДСТУ Б В.2.7-146:2008
Несуча спроможність профільної дошки при відстані між опорами 366 мм	ГОСТ 33120-2014
Зміна лінійних розмірів під час нагрівання	п.7.8 ДСТУ Б В.2.7-146:2008

Перелік випробувального обладнання і засобів вимірювальної техніки:

Таблиця № 3

Найменування	Позначення	Метрологічні характеристики	Заводський (інвентарний) номер
1	2	3	4
Штангенциркуль	ШЦ-II-250	Діапазон 0-250 мм Ціна поділки 0,1 мм	Зав. № Е468201
Лінійка металева	Лінійка 1000	Довжина 1000 мм Похибка $\pm 0,15$ мм	Зав. № 14 Інв. № БН
Мікроскоп вимірювальний	МПБ-2	Межа вимірювання 6 мм Ціна поділки 0,05 мм	Зав. № 02775
Шафа сушильна	2В-151	Від 20°C до 350°C, Похибка ± 1 °C	Зав. № 480
Пресс гідравлічний	ПСУ-10	Діапазон 0,5-10 тс Похибка $\pm 1\%$	Зав. № 08005212 Інв. № 004379
Гігрометр психрометричний	ВИТ-2	Діапазон 20 % - 90 %; 0 - 40 °C	Зав. № у 131

Результати випробувань:

Таблиця № 4

Показник (параметр)	Результати випробувань / фактичне значення
1	2
Дошка Bruggan Multicolor	
Межа міцності при вигині, кгс/см ²	539,6
Абсолютна деформація при вдавлюванні, мм	0,32
Стійкість до удару падаючою кулею	Не зруйнувався ні один із 10 випробуваних зразків
Несуча спроможність профільної дошки при відстані між опорами 366 мм, кгс	412
Зміна лінійних розмірів під час нагрівання, %	Вздовж дошки 0,85 %, поперек дошки до 0,1 %

Державне підприємство «Харківський
регіональний науково-виробничий центр
стандартизації, метрології та сертифікації»
(ДП «Харківстандартметрологія»)
Державний випробувальний центр
з підтвердження оцінки відповідності